ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Unidad	Valor		Método de prueba
Fabricación	Denier	1000Dx1000D		(Hilados de alta tenacidad) 100%PES
Construción	Hilos/pulgadas	20X20		—
Peso lona	Gsm/m2	175±10		DIN53352 BS3424 Method5B
Peso PVC	Gsm/m2	335±10		DIN53352 BS3424 Method5B
Total weight	Gsm/m2	510±10		DIN53352 BS3424 Method5A
Espesor	mm	040±0.02		DIN EN ISO 22863
Ancho	cm	Hasta 510		—
Resistencia a la tensión	N/5cm	Urdimbre	2200	DIN53352 BS3424
		Trama	1900	
Fuerza Rasgando	N	Urdimbre	300	DIN53352 BS3424
		Trama	250	
Adhesión	N/5cm	80		DIN53357 BS3425 Method9B
Resistencia a la temperatura	ºC	-20~70		DIN53357 BS3425 Method10
Lacado	No			
Inflamabilidad	Se puede aplicar para B1, B2, M2, NFPA701, etc.			
Bajo Cadmio bajo & Metales pesados	Se puede aplicar para: cadmio (EN713) o Alcance de Cumplimiento.			

Declaración del fabricnte: Por favor, elegir los productos adecuadamente de acuerdo con las disposiciones relativas o estándares industriales.

Afford SL no se responsabiliza de los datos publicados por el fabricante que tiene la responsabilidad de los datos técnicos y de funcionamiento especificados, no resposablizandose de cualquier otra causa.

Los datos técnicos se calculan en promedio, y la tolerancia de ± 5% es acceptable.

Observaciones: 'G' representa la superficie brillante, "M" representa la superficie mate, satinado o mate se podría hacer como requisites.

Autovía Fuenlabrada a Pinto Km. 20,1 - 28946 Fuenlabrada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 421 789 - Fax: +34 916 421 834
e-mail: general@afford-inks.com - www.afford-inks.com